

Lega Stucco RS/20

Resina per la stuccatura del parquet

Legante per stucco in solvente a rapida essiccazione, da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura dei parquet prima della verniciatura. Per ottenere un colore delle stuccature più simile possibile a quello del legno si consiglia di usare la stessa polvere ottenuta dalla levigatura del parquet da trattare. Sovraverniciabile con tutti i fondi e le vernici per parquet Tover, sia a solvente sia all'acqua.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente viscoso
Densità	0,921 kg/litro
Fuori polvere	20 minuti
Carteggiabile	30 – 40 minuti
Eventuale diluizione	Diluente P24
Resa	10 – 20 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni	Taniche da 5 e 10 litri

Modalità d'uso

Levigare il parquet con carta grossa e media per ottenere una superficie liscia ed esente da vecchie vernici, oli, grassi e cere. Raccogliere la polvere di legno della seconda levigatura ed amalgamarla con il Lega stucco RS 20 per ottenere un impasto della consistenza desiderata (rapporto d'impasto sino al 30% di polvere di legno).

Stendere velocemente ed uniformemente sul pavimento con spatola americana avendo cura di farne penetrare nelle fessure la maggior quantità di prodotto possibile. Eventualmente ripetere l'operazione.

Attendere la completa essiccazione e quindi concludere la preparazione del pavimento usando un abrasivo a grana 100 - 120. Prima di procedere con il ciclo di finitura assicurarsi di rimuovere tutto lo stucco in eccesso.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Lega Stucco RS/20



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 03 – 24/03/2020 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com