

Vernice di finitura, cerata, all'acqua per esterni ad elevata idrorepellenza. Per la finitura di oggetti e/o costruzioni di legno esposti all'esterno e già trattati con impregnante protettivo. Protegge il legno dagli agenti atmosferici, non sfoglia, non ingiallisce e lascia la superficie liscia, piena e morbida al tatto. Grazie a efficienti filtri impedisce il degrado e lo scolorimento del legno causato da raggi UV.

E' consigliata come trattamento di finitura in seguito all'applicazione dell'impregnante all'acqua Xilocolor.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido lattiginoso
Densità	1,035 – 1,045 kg/litro
Secco al tatto	1 – 2 ore
Indurimento completo	12 – 24 ore
Grado di opacità	Lucida – 60 gloss Semilucida – 35 gloss Opaca – 20 gloss
Temperatura di applicazione	Min. +10 °C
Eventuale diluizione	Acqua
VOC	55 g/litro cat A/e (BA), limite 130 g/litro (2004/42/CE)
Resa	10 – 12 m ² /litro
Conservazione	12 mesi in confezioni sigillate a temperatura > +10 °C – Teme il gelo.
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 – 2,5 – 10 litri

Modalità di applicazione

Legno da rinnovare: Carteggiare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie utilizzando un abrasivo di grana 150/180. Applicare uno strato sottile di Xilolak a pennello (senza diluizione) o a spruzzo (con diluizione al 5 – 10%)

Legno nuovo: applicare 1 o 2 mani di impregnante all'acqua Xilocolor secondo quanto descritto nella relativa scheda tecnica. A distanza di 3-4 ore applicare una mano di Xilolak a pennello (senza diluizione) o a spruzzo (con diluizione al 5 – 10%).

Note

Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10 °C.

Mescolare prima dell'uso.

In caso di applicazione a pennello pennellare lungo la direzione della vena.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Xilolak



Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05 – 15/04/2021. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.